

ZALAKERÁMIA BASIC RAGASZTÓ

Alap csemperagasztó közepes és nagy nedvszívóképességű kerámia csempékhez. Kis méretű, könnyű, nedvszívó csempékhez. Tixotróp: lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.

Beltéri használat: csak falon

kézi felhordás

Alkalmazási terület

Kisebb terhelésnek kitett beltéri felületekhez: pl. konyha, nappali, folyosó. Fagyálló, így száraz, nem fűtött helyekre is alkalmas pl. garázsok. Csak könnyű terhelésre pl. emberi közlekedés.

EN 12004-1

CT1

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Hőmérséklet min.

Hőmérséklet max.

5 °C

25 °C

Időjárás felhasználás során

Az alacsony hőmérséklet negatívan befolyásolja az érlelést és meghosszabbítja az anyag szilárdulási idejét. A feldolgozás során kerülni kell a fagy, a magas hő, valamint az eső közvetlen negatív hatásait. Az anyag közvetlen melegítése tilos! Ne használja, ha fagy várható.

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

Az aljzatnak meg kell felelnie az érvényes szabványoknak, szilárdnak, laza részecskéktől mentesnek, por-, festék-, formaleválasztó szer-maradványoktól és kivirágzástól mentesnek kell lennie. Kellően érdesnek, száraznak és egyenletesen nedvszívónak kell lennie. A felület nem lehet fagyott vagy vízlepergető. Az aljzatnak stabil térfogatúnak és megfelelően síknak kell lennie.

Alapfelület előkészítés

Nedvszívó és gipsz kötőanyagú aljzatokon Cemix Grundplus alapozót használjunk. A megfelelő sík felület kialakításához alkalmazzunk vízszintes felületen Cemix önterülő aljzatkiegyenlítőt, függőleges felületen Cemix javítóhabarcsot.

Keverék előkészítés

Az anyagot úgy készítsük el, hogy a száraz keveréket az előírt mennyiségű vízbe öntjük és összekeverjük. A keverékhez ivóvizet használjunk. Lassú keverővel keverjük össze. Homogén, csomómentes masszává keverjük és pihentetjük. Ezután ismét röviden keverjük össze.

Vízszükséglet

Kiszerezelés	Liter (ajánlott)
25 kg	6L

Keverés

Keverési idő	Keverési fordulatszám Rpm	Érlelési idő
5 perc	800	3 perc

Feldolgozási utasítások

A csemperagasztót acél simítóval kenjük fel az alapfelületre, először a felületen teljes fedéssel áthúzzuk, majd fogas simítóval átfésüljük. A burkolólapokat enyhe nyomással helyezzük el a felületen. A burkolólap pozíciója a nyitott időn belül módosítható. Hosszabb várakozási idő elteltével esetleg a csemperagasztó felületén keletkező bőrösödésnél újra hordjuk fel a ragasztót. A burkolat kiosztásának a szerkezeti dilatációk kialakítását követnie kell. A dilatáció felett nem lehet burkolat,

fugakitöltés helyett itt dilatációs profilt vagy rugalmas tömítőanyagot (Saniterszilikon) kell alkalmazni.

Ajánlott rétegvastagság

Maximális rétegvastagság	5 mm
Minimum rétegvastagság	2 mm

Anyagszükséglet

Anyagigény min.	Anyagigény max.	Anyagigény mértékegység
3	7.5	kg/m²

Nyitott idő EN12004 szerint

>20 perc

Bedolgozási idő

120 perc

Járhatóság

1 nap

Kezelés az alkalmazás után

A felhordás után 24 órán át kerülni kell a közvetlen napsütés, a fagy, a magas hő és páratartalom, valamint az eső közvetlen negatív hatásait. A fugázást csak a teljes kiszáradást követően szabad megkezdeni. A nem nedvszívó csempék meghosszabbítják a kötési és száradási időt.

Szerszámok és tisztítási előírások

A munka befejezése után mossa le vízzel. A megszáradt maradékokat mechanikusan tisztítsa meg.

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	szürke cement
Terhelhető	7 nap
Tapadószilárdság vízbe merítés után min. N/mm²-ben	0,5
Tapadószilárdság melegben tárolva min. N/mm²-ben	1,5
Tapadószilárdság fagyasztás-olvadásztás ciklus után min. N/mm²-ben	0,5
Tapadószilárdság száraz tárolás után min. N/mm²-ben	0
Sűrűség Kg/m³	1 540
Száraz sűrűség Kg/m³	1 300
Korrozív elemek kibocsátása	CT

Csomagolás típusa

zsák

Csomagoló anyag

papír

Tárolási körülmények

eredeti csomagolásban, árnyékos helyen, sérülésmentesen

Szavatosság:

12 hónap

Szolgáltatás

igény szerint a gyártótól kérhető

Ártalmatlanítási szabályok

A maradékot ne dobja a lefolyóba. A fel nem használt maradékokat keverje össze vízzel, és hagyja megszilárdulni. Ezután a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően építési hulladékként ártalmatlanítsa.

A csomagolás ártalmatlanítása

A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani (lásd az anyagbiztonsági adatlapot). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolás adható újrahasznosításra. Nem szabad a kommunális

Minőség

hulladékkal együtt kidobni. A csomagolás ártalmatlanítását a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően végezze.

Általános megjegyzések

A termékek minőségét a gyártó laboratóriumi folyamatosan ellenőrzik.

Kötőanyagok, adalékanyagok és egyéb adalékanyagok hozzáadása vagy a keverékek szitálása nem megengedett. Intézkedéseket kell tenni annak megakadályozására, hogy a nedvesség bejusson az aljzatba és a későbbi rétegekbe. Tartsa be a kötelező érvényű előírásokat, a munkafolyamatokat és az alkalmazandó szabványokat.

Jogi kiegészítés

Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges. Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt.

Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.