

ZALAKERÁMIA COLOR FUGÁZÓ

Krémes állag, könnyű bedolgozhatóság. A vízlepergető, bársonyos, sima felület, könnyen tisztítható. A magas diszperzió tartalom kiváló tapadást és rugalmasságot biztosít. Az extra kopásállósága alkalmassá teszi nagy forgalmú járófelületekhez.

Kültéri használat: padló + fal

Beltéri használat: padló + fal

kézi felhordással

Alkalmazási terület

Kül- és beltéri kerámia, természetes kő, gres, mozaik, cementkötésű lapburkolatok fugáinak kitöltésére alkalmazható. Nagyobb hőingadozásoknak kitett felületeken (pl. erkélyeken, teraszokon), padló és falfűtésen, valamint cement- és műgyanta kötésű kenhető vízszigetelésekre került burkolatokon is alkalmazható. Ideális nagy terhelésnek kitett felületeknél (pl. teraszok, közlekedők).

EN 13888

C G 2 WA

Falfűtés

Fal- és padlófűtés esetén is alkalmazható

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Hőmérséklet min.

5 °C

Hőmérséklet max.

25 °C

Időjárás felhasználás során

Kötés idő alatt kerülni kell a közvetlen napsütést, hőt, fagyot, intenzív nedvességet (eső) és huzatot. A felület közvetlen melegítése nem megengedett.

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

A tömítendő felület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por-szennyeződés és fagymentes.

Alapfelület előkészítés

A fugákból el kell távolítani a kitüremkedő felesleges ragasztóanyagot és egyéb szennyeződést. A fugázást csak a ragasztó teljes kiszáradása után szabad megkezdeni.

Keverék előkészítés

A száraz keveréket öntsük az előírt mennyiségű vízbe és keverjük össze lassú fordulatszámon működtetett keverőgéppel. 5 percig állni hagyjuk és még egyszer átkeverjük. A keverék összekeveréséhez használjunk ivóvizet vagy az EN 1008 szabványnak megfelelő vizet. A keverést mindaddig végezzük, míg az anyag homogén, csomómentes nem lesz.

Vízszükséglet

Kiszereelés	Liter (ajánlott)
5 kg	1,5 L

Keverés

Keverési idő	Keverési fordulatszám Rpm	Érlelési idő
5 perc	800	5 perc

Feldolgozási utasítások

A megkevert fugázó anyagot fugabehúzóval a fugákba juttatjuk. Amint az anyag a fugákban a megfelelő szilárdságot elérte, nedves szivaccsal a felületet megtisztítjuk. A burkolólapok felületén megszáradt fugázóanyagot tiszta törölkendővel távolítjuk el.

Ajánlott rétegvastagság

Maximális rétegvastagság	10 mm
Minimum rétegvastagság	2 mm

Anyagszükséglet

Anyagigény min.	Anyagigény max.	Anyagigény mértékegység
0.5	1	kg/m ²

Bedolgozási idő

30 perc

Járhatóság

24 óra

Kezelés az alkalmazás után

A megszilárdult, fugázott felületek az első hetekben csak tiszta vízzel tisztíthatók.

Szerszámok és tisztítási előírások

A munka befejezése után mossa le vízzel a szerszámokat. A megszáradt maradékokat mechanikusan távolítsa el.

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	fehér cement
Maximális szemcseméret	0,2mm
Terhelhető	7 nap
Nyomószilárdság 28 nap után min. N/mm ² -ben	15 N/mm ²
Tapadószilárdság beton alapfelületen min. N/mm ² -ben	0.5
Zsugorodás mm-ben, méterenként	1
Sűrűség Kg/m ³	1 600

Csomagolás típusa

zsák

Csomagoló anyag

PE

Tárolási körülmények

eredeti csomagolásban, árnyékos helyen, sérülésmentesen

Szavatosság:

24 hónap

Szolgáltatás

igény szerint a gyártótól kérhető

Ártalmatlanítási szabályok

A maradékot ne dobja a lefolyóba. A fel nem használt maradékot keverje össze vízzel, és hagyja megszilárdulni. Ezután a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően építési hulladékként ártalmatlanítsa.

A csomagolás ártalmatlanítása

A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként ártalmatlanítsa (lásd a biztonsági adatlapot). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolást lehet újrahasznosítani. Nem szabad együttesen ártalmatlanítani kommunális hulladékkal.

Minőség

A termékek minőségét a gyártó laboratóriumai folyamatosan ellenőrzik.

Általános megjegyzések

Kötőanyagok, adalékanyagok és egyéb adalékanyagok hozzáadása vagy a keverékek szitálása nem megengedett. Intézkedéseket kell tenni annak megakadályozására, hogy a nedvesség bejusson az aljzatba és a mélyebb rétegekbe. Tartsa be a kötelező érvényű előírásokat, a munkafolyamatokat és az alkalmazandó szabványokat.

Jogi kiegészítés

Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék

használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges. Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt.

Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.