

ZALAKERÁMIA PRÉMIUM FLEX

Közepes méretű csempékhez és greslapokhoz. Fagyálló. Hosszú nyitott idő: nagy felületek egyszerre történő burkolásához. Tixotróp: lecsúszásmentes, megkönnyíti a lapok falon való elhelyezését.

Kültéri használat: padló + fal

Beltéri használat: padló + fal

kézi felhordással

Alkalmazási terület

Mindenféle száraz és nedves funkciójú beltéri felületekhez. Naptól és nedvességtől védett kültéri felületekhez. Padló- és falfűtéshez. Kis nedvszívó képességű lapokhoz. Alkalmas kisebb forgalmi terhelésű garázsokhoz.

EN 12004-1

C2TE

Falfűtés

Fal- és padlófűtésnél is alkalmazható

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Hőmérséklet min.

5 °C

Hőmérséklet max.

25 °C

Időjárás felhasználás során

Az alacsony hőmérséklet negatívan befolyásolja az érlelést és meghosszabbítja az anyag szilárdulási idejét. A feldolgozás során kerülni kell a fagy, a magas hő, valamint az eső közvetlen negatív hatásait. Az anyag közvetlen melegítése tilos! Ne használja, ha fagy várható.

Alapfelület elvárások

Az aljzatnak meg kell felelnie az érvényes szabványoknak, szilárdnak, laza részecskéktől mentesnek, por-, festék-, formaleválasztó szer-maradványoktól és kivirágzástól mentesnek kell lennie. Kellően érdesnek, száraznak és egyenletesen nedvszívónak kell lennie. A felület nem lehet fagyott vagy vízlepergető. Az aljzatnak stabil térfogatúnak és megfelelően síknak kell lennie.

Alapfelület előkészítés

Nedvszívó és gipsz kötőanyagú aljzatokon Cemix Grundplus alapozót használjunk. A megfelelő sík felület kialakításához alkalmazzunk vízszintes felületen Cemix önterület aljzatkiegyenlítőt, függőleges felületen Cemix javítóhabarcsot.

Keverék előkészítés

Az anyagot úgy készítjük el, hogy a száraz keveréket az előírt mennyiségű vízbe öntjük és összekeverjük. A keverékhez ivóvizet használjunk. Lassú keverővel keverjük össze. Homogén, csomómentes masszává keverjük és pihentetjük. Ezután ismét röviden keverjük össze.

Vízszükséglet

Kiszerezés	Liter (ajánlott)
25 kg	6L

Keverés

Keverési idő	Keverési fordulatszám Rpm	Érlelési idő
5 perc	800	5 perc

Feldolgozási utasítások

A csemperagasztót acél simítóval kenjük fel az alapfelületre, először a felületen teljes fedéssel áthúzzuk, majd fogas simítóval átfésüljük. A burkolólapokat enyhe nyomással helyezzük el a felületen. A burkolólap

pozíciója a nyitott időn belül módosítható. Hosszabb várakozási idő elteltével esetleg a csemperagasztó felületén keletkező bőrösödésnél újra hordjuk fel a ragasztót. A burkolat kiosztásának a szerkezeti dilatációk kialakítását követnie kell. A dilatáció felett nem lehet burkolat, fugakitöltés helyett itt dilatációs profilt vagy rugalmas tömítőanyagot (Szaniterszilikon) kell alkalmazni.

Ajánlott rétegvastagság

Maximális rétegvastagság	16 mm
Ajánlott rétegvastagság	12 mm
Minimum rétegvastagság	3 mm

Anyagszükséglet

Anyagigény min.	Anyagigény max.	Anyagigény mértékegység
4	16	kg/m ²

Nyitott idő EN12004 szerint >30 perc

Bedolgozási idő 120 perc

Járhatóság 1 nap

Kezelés az alkalmazás után A felhordás után 24 órán át kerülni kell a közvetlen napsütés, a fagy, a magas hő és páratartalom, valamint az eső közvetlen negatív hatásait. A fugázást csak a teljes kiszáradást követően szabad megkezdeni. A nem nedvszívó csempék meghosszabbítják a kötési és száradási időt.

Szerszámok és tisztítási előírások A munka befejezése után mossa le vízzel a szerszámokat. A megszáradt maradékokat mechanikusan távolítsa el.

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	szürke cement
Tűzvédelmi osztály	E
Maximális szemcseméret	0,6mm
Terhelhető	7 nap
Tapadószilárdság vízbe merítés után min. N/mm ² -ben	1
Tapadószilárdság melegben tárolva min. N/mm ² -ben	1
Tapadószilárdság fagyasztás-olvadást ciklus után min. N/mm ² -ben	1
Lecsúszás (EN12004)	0,50 mm
Sűrűség Kg/m ³	1 560
Száraz sűrűség Kg/m ³	1 300

Csomagolás típusa zsák

Csomagoló anyag papír

Tárolási körülmények eredeti csomagolásban, árnyékos helyen, sérülésmentesen

Szavatosság: 12 hónap

Szolgáltatás igény szerint a gyártótól kérhető

Ártalmatlanítási szabályok Ne dobja a fel nem használt maradékokat a csatornába. Keverje össze a fel nem használt maradékot vízzel és hagyja megszilárdulni. Ezután

építési hulladékként ártalmatlanítsa a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően.

A csomagolás ártalmatlanítása A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani (lásd az anyagbiztonsági adatlapot). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolás adható újrahasznosításra. Nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni. A csomagolás ártalmatlanítását a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően végezze.

Minőség A termékek minőségét a gyártó laboratóriumai folyamatosan ellenőrzik.

Általános megjegyzések Kötőanyagok, adalékanyagok és egyéb adalékanyagok hozzáadása vagy a keverékek szitálása nem megengedett. Intézkedéseket kell tenni annak megakadályozására, hogy a nedvesség bejusson az aljzatba és a mélyebb rétegekbe. Tartsa be a kötelező érvényű előírásokat, a munkafolyamatokat és az alkalmazandó szabványokat.

Jogi kiegészítés Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges. Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt.

Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.