

ZALAKERÁMIA SZÁLERŐSÍTETT PADLÓKIEGYENLÍTŐ 3-40

Kristályos vízmegkötési technológia: gyorsabban szárad, korábban burkolható, minimális a zsugorodása, hirtelen nagy szintkülönbségeket is áthidal egyenletes felülettel. Tömör, erős felület, nagy kopásállósággal, burkolat nélkül is alkalmazható. Szálerősítésnek köszönhetően rugalmas, repedésmentes réteget képez.

Kültéri használat: csak padló

Beltéri használat: csak padló

gépi, kézi felhordással

Alkalmazási terület

Régi és új lakóépületek, középületek, ipari épületek beltéri és fedett kültéri beton és cementesztrich aljzatainak kiegyenlítésére alkalmas 3-40 mm vastagságban. 24 óra múlva burkolható. Alkalmazása javasolt elsősorban felújításoknál egyenetlen aljzatok esetén illetve ha gyors munkavégzésre van szükség. Elektromos és vékonyrétegű vizes padlófűtési rendszerek kialakítására. Közvetlen járófelületként is alkalmazható.

EN 13813

CT-C40-F7-AR0,5-B2,0-

Falfűtés

Aljzaton alkalmazható kizárólag

IDŐJÁRÁSI KÖRÜLMÉNYEK

Hőmérséklet min.

Hőmérséklet max.

5 °C

25 °C

Időjárás felhasználás során

A magas páratartalom és az alacsony hőmérséklet negatívan befolyásolja az érlelést és meghosszabbítja az anyag megszilárdulását. A feldolgozás során kerülni kell a fagy, a magas hő és páratartalom, valamint az eső közvetlen negatív hatásait. Az anyag közvetlen melegítése tilos!

FELDOLGOZÁS

Alapfelület elvárások

A kiegyenlítendő felület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes. A műszaki adatlapon szereplő adatok, felhasználási javaslatok és útmutatók csak a megadott körülmények esetén érvényesek. Amennyiben a munkakörülmények eltérőek, illetve az anyag felhasználása a megadottól különböző területen történik, az alkalmazás előtt próbákat kell végezni és / vagy szakvéleményt készíttetni.

Alapfelület előkészítés

A felületet az önterülő aljzatkiegyenlítő felhordása előtt Cemix Grundplus alapozóval előkezelni szükséges.

Keverék előkészítés

A száraz keveréket az előírt mennyiségű vízbe öntsük és keverjük össze lassú fordulatszámon működtetett keverőgéppel. A keverék összekeveréséhez használjon ivóvizet. A keverést mindaddig végezzük, míg az anyag homogén, csomómentes nem lesz. Hagyjuk állni, majd keverjük össze újra röviden. Gépi feldolgozás esetén használjunk megfelelő gépeket.

Vízszükséglet

Kiszerezés	Liter (ajánlott)
25 kg	5,12 L

Keverés

	Keverési idő	Keverési fordulatszám Rpm	Érlelési idő min.				
	5 perc	800	5 perc				
Feldolgozási utasítások	Az aljzatkiegyenlítőt habarcsszivattyúval vagy vödörből végzett terítéssel hordjuk fel a megfelelően előkészített aljzatra. Kilevegőztetését tűskéhengerrel segítjük. Sarkoknál szükség esetén a felületet kőműveskanállal vagy glettvassal kiigazíthatjuk. A feldogozást végezhetjük utókeverővel felszerelt vakológéppel is.						
Ajánlott rétegvastagság	<table><tr><td>Maximális rétegvastagság</td><td>40 mm</td></tr><tr><td>Minimum rétegvastagság</td><td>3 mm</td></tr></table>			Maximális rétegvastagság	40 mm	Minimum rétegvastagság	3 mm
Maximális rétegvastagság	40 mm						
Minimum rétegvastagság	3 mm						
Anyagszükséglet	<table><tr><td>Anyagigény min.</td><td>Anyagigény mértékegység</td></tr><tr><td>1.7</td><td>kg/m²/mm</td></tr></table>			Anyagigény min.	Anyagigény mértékegység	1.7	kg/m ² /mm
Anyagigény min.	Anyagigény mértékegység						
1.7	kg/m ² /mm						
Bedolgozási idő	30 perc						
Járhatóság	2 óra						
Kezelés az alkalmazás után	A felhordás után 24 órán át kerülni kell a közvetlen napsütés, a fagy, a magas hő és páratartalom, valamint az eső közvetlen negatív hatásait. A felület a felhordást követően kb. 2 óra múlva járhatóvá válik. A padlóburkolatok lerakása a réteg meghatározott értékre történő száradása után végezhető el.						
Szerszámok és tisztítási előírások	A munka befejezése után mossa le vízzel a szerszámokat. A megszáradt maradékokat mechanikusan távolítsa el.						

MŰSZAKI ADATOK

Fő kötőanyag	szürke cement
Tűzvédelmi osztály	A1 _{fl}
Terhelhető	24 óra
Sűrűség Kg/m ³	1 700
Habarc sűrűsége Kg/m ³ -tól	1 850
Korrozív elemek kibocsátása	CT
Kopásállóság BCA alapján	AR0,5

Net súly	25 kg
Csomagolás típusa	zsák
Csomagoló anyag	papír
Tárolási körülmények	száraz, eredeti csomagolásban
Szavatosság:	6 hónap
Szolgáltatás	igény szerint a gyártótól kérhető
Ártalmatlanítási szabályok	A maradékot ne dobja a lefolyóba. A fel nem használt maradékokat keverje össze vízzel, és hagyja megszilárdulni. Ezután a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi előírásoknak megfelelően építési hulladékként ártalmatlanítsa.
A csomagolás ártalmatlanítása	A szennyezett csomagolást veszélyes hulladékként ártalmatlanítsa (lásd a biztonsági adatlapot). Csak teljesen kiürített és tiszta csomagolást lehet

újrahasznosítani. Nem szabad együttesen ártalmatlanítani kommunális hulladékkal.

Minőség

A termékek minőségét a gyártó laboratóriumai folyamatosan ellenőrzik.

Általános megjegyzések

Kötőanyagok, adalékanyagok és egyéb adalékanyagok hozzáadása vagy a keverékek szitálása nem megengedett. Intézkedéseket kell tenni annak megakadályozására, hogy a nedvesség bejusson az aljzatba és a mélyebb rétegekbe. Tartsa be a kötelező érvényű előírásokat, a munkafolyamatokat és az alkalmazandó szabványokat.

Jogi kiegészítés

Mivel a termék használata és feldolgozása nem tartozik a gyártó közvetlen befolyása alá, a gyártó nem felel a termék helytelen használata vagy feldolgozása által okozott károkért. Ha kétségei vannak a termék használatával vagy feldolgozásával kapcsolatban, javasoljuk, hogy forduljon értékesítési és műszaki képviselőinkhez. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki adatlap módosítására, amennyiben annak frissítése szükséges. Az új adatlap kiadása érvényteleníti és helyettesíti az előzőt.

Az adatlapok, a termék- és szolgáltatási információk, valamint a gyártó általános szerződési feltételeinek aktuális változata a www.cemix.hu weboldalon érhető el.