

# TÁJÉKOZTATÓ

## MÁZAS FAGYÁLLÓ BURKOLÓLAPOK HASZNÁLATÁHOZ

Kérjük, burkolás előtt ellenőrizze a dobozon feltüntetett minőségi osztály, méret, színárnyalat, kopásállóság jelölést és egyéb tulajdonságokat.

Javasoljuk, hogy a színátmenetes és dekorált lapokat a burkolás megkezdése előtt rendezze elképzelése szerint!

Javasolt felhasználási területek kopási osztályonként:

- PEI 2: kis igénybevételhez. Lakások kopásnak kevésbé kitett helyiségeinek burkolására.
- PEI 3: lakások külső és belső terei, ahol a koptató szennyeződés nem jellemző (étkező, nappali, ...).
- PEI 4: lakások kopásnak jobban kitett külső és belső terei, kisforgalmú közösségi terek.
- PEI 5: lakóházak, intézmények, irodák, üzletek stb. kopásnak jobban kitett külső és belső terei.

A javasoltnál erősebb igénybevételnél a romlásért nem vállalunk felelősséget. A burkolatot a használati igénybevételnek megfelelően szakemberrel terveztesse meg és készíttesse el. Padlófűtés feletti és kültéri burkolatot az aljzattal együtt kell tervezni. Az aljzatnak megfelelően szilárdnak és száraznak kell lennie. Beltérben legalább emelt szintű, padlófűtés és kültéri felhasználás esetén minimum flex minőségű ragasztóanyag használatát javasoljuk. A lapok közetek vágására alkalmas vágókoronggal darabolhatók megfelelően. A lapok közötti fugaszélesség min. 4-5 mm legyen. 15 m<sup>2</sup>-nél nagyobb felületnél tágulási hézag képzése szükséges. Az aljzat és a lapok portalanítása mellett padlóburkolás esetén fontos a burkolandó felületek megfelelő alapozása. Ragasztáskor a ragasztó használati utasítása szerint járjon el. A burkolatot savval tisztítani nem szabad!

Bármely észrevételével a lapokat értékesítő kereskedelmi egységhez vagy közvetlenül a gyártóhoz fordulhat. Az esetleges reklamációhoz a számla bemutatása szükséges. A gyártó köteles termékszavatosságot vállalni a PTK. 6:169. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.

**A fentiek figyelmen kívül hagyása miatt, illetve burkolás után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.**

## EN 14411 H B1b GL

### Szárazon préselt burkolólap



≥ 4 mm

